



# КРЕПС ПРОФИ

## цементный штукатурный состав для наружных и внутренних работ

### ОПИСАНИЕ

КРЕПС ПРОФИ - сухая строительная смесь, состоящая из цемента, крупнозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. Имеет в своем составе синтетические армирующие волокна. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный морозостойкий раствор.

### НАЗНАЧЕНИЕ

КРЕПС ПРОФИ предназначен для выравнивания стен и потолков по следующим основаниям:

- кирпичная кладка;
  - бетон и железобетон;
  - цементные и цементно-известковые штукатурки (при ремонте).
- Рекомендуется как для ручного, так и для машинного нанесения.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, твердым и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Гладкие поверхности перед нанесением штукатурного состава необходимо сделать шероховатыми путем крепления к поверхности штукатурной сетки. Все локальные дефекты должны быть предварительно заполнены этим же раствором.

Необходимо смачивать основание водой непосредственно перед оштукатуриванием, либо предварительно обработать основание грунтовкой КРЕПС ПРАЙМЕР. Ранее оштукатуренные поверхности всегда следует грунтовать.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°C.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в 25 - 30 литровую емкость 3,5 - 4 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг штукатурного состава (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Оставить смесь на 10 минут, затем снова перемешать. Смесь готова к применению. При 20°C приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 4 часов.

### НАНЕСЕНИЕ

Штукатурный состав наносится:

- при сплошном нанесении - от 6 до 30 мм;
- при частичном нанесении - до 50 мм.

Вручную штукатурка равномерно набрасывается на стену при помощи мастерка, затем раствор разравнивается при помощи полутерка или правила.

Оштукатуренную поверхность следует затирать в полусхватившемся состоянии.

При необходимости возможно выравнивание в несколько слоев. В этом случае тщательно разравнивается и затирается только последний слой. Предыдущие слои разравниваются и сохраняются шероховатыми.

Повторное нанесение выполняется через 24 часа. При нанесении более 2-х максимальных слоев рекомендуется штукатурку армировать полимерной сеткой с размером ячейки 5x5 мм.

Время твердения - 24 часа при толщине слоя в 30 мм и температуре окружающей среды +20°C (±3°C). Если требуется более гладкая поверхность, выполняется накрывка штукатурным составом КРЕПС МАСТЕР (через 2-3 дня).

**ВНИМАНИЕ:** технологическая готовность для нанесения декоративных покрытий и окраски от 7 до 28 дней в зависимости от слоя штукатурки.

Штукатурную смесь КРЕПС ПРОФИ нельзя использовать при выравнивании окрашенных поверхностей.

Штукатурная смесь КРЕПС ПРОФИ не пригодна для выравнивания полов.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах не доступных для детей.

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

### ОСОБЕННОСТИ:

- значительный слой нанесения в один прием - 30 мм (локально до 50 мм);
- содержит синтетические волокна, упрочняющие штукатурный слой после затвердевания;
- наносится ручным и машинным способом;
- прекрасно затирается при окончательной отделке;
- применялся на объектах Федерального значения - Константиновский Дворец СПб (морская резиденция президента);
- на строительном рынке СПб прямых аналогов не имеет.

«Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (А эфф≤370 Бк/кг, 1 класс материалов по НРБ-99-СП 2.6.1.758-99)»

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция	2 мм
Расход материала	9,6 кг/м <sup>2</sup> / 6 мм (1,6 кг/м <sup>2</sup> /мм) 25 кг/1,5 м <sup>2</sup> /10 мм
Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси	0,14-0,16 л 3,5-4 л
Время пригодности раствора к использованию	4 часа
Минимальный слой нанесения	6 мм
Максимальный слой нанесения	30 мм
Частичное выравнивание	до 50 мм
Марочная прочность	M25
Марка по морозостойкости	F 50
Температура применения	от +5°C

ТУ 5745-001-50040588-2004  
Смесь штукатурная растворная ССЦШТ  
Профи, М25, Пк2, D1750, F50