



Alpina SEIDENMIX

Шелковисто-глянцевая алкидная эмаль, белая или под компьютерную колеровку, с хорошей укрывистостью, для наружных и внутренних работ.

Описание материала

Назначение:

Базовая эмаль на основе алкидных смол, белая или под компьютерную колеровку. Предназначена для создания завершающих шелковисто-глянцевых покрытий.

Свойства:

- хороший розлив
- хорошая укрывистость
- хорошая укрывистость на кромках
- быстро сохнет
- проста в применении
- хорошая адгезия по DIN 53 151
- хорошая ударпрочность по DIN 53 154
- хорошая эластичность по DIN 53 156
- отлично чистится

Связующее:

Алкидная смола по DIN 55 943

Плотность:

Белая база: ок. 1,28 г/см³
Прозрачная база: ок. 0,97г/см³

Размеры упаковки:

1 л; 2,5 л и 10 л

Степень глянца:

Шелковисто-глянцевая (полуматовая).

Стандартные цветовые тона, поставляемые по заказу с завода: RAL 1021, 3000, 5009, 6002, 7032, 8003, 8011, 8017, 9001, 9002, 9005. Колеруется машинным способом по системе ColorExpress.

Меры предосторожности и указания по безопасному применению:

Воспламеняющийся продукт. Хранить в местах, не доступных детям. Емкости должны быть герметично закрыты и храниться в прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Подальше от источников огня. Не курить. Не допускать попадания в глаза и на кожу. При нанесении с помощью краскопульты не вдыхать образующиеся взвеси.

Применять только в помещениях с хорошей вентиляцией. При недостаточной вентиляции используйте респиратор.

Не допускайте попадания продукта в канализацию, водоемы, землю.

Хранение:

в сухом прохладном месте. Емкости должны быть плотно закрыты. В оригинальной упаковке может храниться не менее одного года.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустые емкости. Емкости с остатками продукта следует сдавать в пункты сбора старых лаков или утилизировать согласно национальным инструкциям.

Технология применения

Пригодные основания:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ. Минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон.

Подготовка основания:

Подложка должна быть чистой, обладающей несущей способностью, свободной от разделяющих субстанций.

При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

Металлические поверхности обезжирить. Ржавые места зашлифовать до блеска. Старые, рыхлые краски удалить полностью. Старые краски с хорошей адгезией шлифовать. Прогрунтованные поверхности шлифовать и очистить.

Нанесение:

Наносить кистью, валиком или Распылением. Перед использованием хорошо перемешивать. При необходимости разбавлять уайт-спиритом или заменителем скипидара.

Температура обработки:

Температура материала, окружающего воздуха и подложки не должна быть ниже + 5°C.

Очистка инструментов:

После использования очистить уайт-спиритом или заменителем скипидара.



Структура покрытия:

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать	Alpina GRUNDIERFARBE	Alpina SEIDENMIX	Alpina SEIDENMIX
Дерево	снаружи	прошлифовать	Alpina IMPRÄGNIERGRUND + GRUNDIERFARBE	Alpina SEIDENMIX	Alpina SEIDENMIX
Железо, сталь	внутри	удалить ржавщину/обезжирить	Alpina ROSTSCHUTZGRUND	Alpina SEIDENMIX	Alpina SEIDENMIX
	снаружи		2x Alpina ROSTSCHUTZGRUND	Alpina SEIDENMIX	Alpina SEIDENMIX
Цинк	внутри	мокрая шлифовка аммиачным мыльным раствором	Capalac AllGrund		Alpina SEIDENMIX
	снаружи		Capalac AllGrund	Alpina SEIDENMIX	Alpina SEIDENMIX
Алюминий, медь	внутри	мыть нитро-разбавителем/сошлифовать	Capalac AllGrund		Alpina SEIDENMIX
	снаружи		Capalac AllGrund	Alpina SEIDENMIX	Alpina SEIDENMIX
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	Промыть спиртовым раствором/прошлифовать	Alpina GRUNDIERFARBE		Alpina SEIDENMIX
Старые краски	внутри / снаружи	прошлифовать/щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina SEIDENMIX	Alpina SEIDENMIX

Расход:

Расход: мл/м ²	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
	80-100	90-100	100

Продолжительность сушки:

При 20 °C и 65 % относительной влажности воздуха	Высохшая от пыли	Твердая на ощупь	Перекрашивается
после часов	5	10	через ночь

Эти сроки увеличиваются при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

Указания:

Техническая консультация по срочным вопросам

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
 Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
 Tel. +49 30 63 94 62 75
 Fax +49 30 63 94 63 78
 Email: info.berlin@caparol.de

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
 Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
 Tel. +49 6154 71 17 77
 Fax. +49 6154 71 13 51
 Email: tech-auskunft@caparol.de

Техническая информация № A-L130R по состоянию на январь 2005 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.