



Техническая информация № 1033

Histolith® Feinputz

Минеральная верхняя штукатурка для наружных и внутренних поверхностей.

Описание продукта

Область применения:

Мелкозернистая штукатурка в системе saniрующих штукатурок Histolith® для оформления поверхностей с помощью saniрующей штукатурки Histolith® Trass-Sanierputz.

Может применяться также в качестве мелкозернистой штукатурки для минеральных штукатурок в области реставрации старых построек и памятников архитектуры, а также в биологическом жилищном строительстве. Подходит для наружных и внутренних поверхностей. Не может применяться в качестве цокольной штукатурки.

Свойства продукта:

- устойчив к морозу,
- может наноситься вручную и автоматически,
- свойлачивается,
- мелкозернистая поверхность,
- максимальная величина зерна 0,4 мм,
- высокая пропускающая способность водяного пара $\mu < 12$,
- предел прочности при сжатии $< 2,5$ Н/мм²

Основа материала:

Минеральные связующие согласно DIN 1060, DIN 1164 и минеральные добавки согласно DIN 4226.

Цветовой тон:

Естественный белый.

Упаковка:

Мешки по 25 кг

Хранение:

В сухом месте минимум 6 месяцев с момента производства. 6 месяцев содержит небольшое количество хроматов.

Внимание:

Реагирует как щелочь. Опасность серьезного повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза сразу же тщательно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и очки / маску. При попадании в желудок сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Не вдыхать пыль.

Более точные указания: см. Паспорт безопасности.

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала). Засохшие остатки материала утилизировать как строительные отходы и отходы при сносе.

Код продукта:

ZP 1





Технология нанесения

Замешивание материала:

Histolith® Feinputz мешать **с помощью мешалки** до получения необходимой консистенции без комков.

- Потребление воды ок. 6,5 л на мешок.
- Время применения ок. 120 минут.

Способ нанесения:

Равномерно и без наложений нанести Histolith® Feinputz лопаткой.

Чистка инструмента:

Сразу после применения водой.

Покрытие:

На наружных поверхностях необходимо нанести покрытие.

Покрытие должно наноситься только красками с высокой пропускающей способностью водяного пара. Рекомендуются дисперсионные силикатные краски Histolith®, известковые краски Histolith®, краски на основе силиконовой смолы Amphi-Silan.

Расход:

Ок. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя.

Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объект.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

≥ + 5 °С для подложки и циркуляционного воздуха.

Не наносить при прямых солнечных лучах, дожде или сильном ветре. Или защищать поверхности соответствующим образом.

Время сушки:

Перед нанесением последующего покрытия необходимо соблюсти время сушки 7 дней.

При сушке беречь поверхности от слишком быстрого высыхания.

Указание:

Соблюдать DIN 18 550, положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB) часть C DIN 18 350 и инструкции WTA 2-9-04/D.

Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка.

Применяется в качестве верхней штукатурки для Histolith® Trass-Sanierputz, а также в качестве минеральной штукатурки согласно DIN 18 550: растворные группы P I, P II и P III.

Не подходит для обработки старых покрытий и штукатурок на основе синтетических смол.

Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, немороженными, без разделяющих веществ. Нижние штукатурки должны хорошо схватиться, необходимо придать им шероховатость.

Подложку тщательно очистить.

Указания

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительство. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисная служба для быстрой справки:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:

kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № 1033 по состоянию на декабрь 2006

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71-1391 · Internet: www.caparol.com
Филиал в Берлине · Schellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88