

Caparol Fassaden-Feinspachtel

Готовая к применению тонкая дисперсионная шпатлёвка

Описание продукта

Область применения:

Легко наносимая шпатлёвочная масса для тонкого шпатлевания слоем до 1 мм, для исправления мелких дефектов и неровностей на штукатурке, бетоне, для сплошного шпатлевания и выравнивания структуры неравномерно затёртых тонких штукатурок, а также для шпатлевания бетона.

Максимальная толщина слоя: 1 мм.

Свойства продукта:

- атмосферостойкая, экологически безопасная, без неприятного запаха
- вытягивается «в ноль»
- проста в применении
- высокая адгезия к основанию

Связующее:

Синтетическая дисперсия по DIN 55 945

Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продукта:

Краски и лаки M-DF02

Состав:

Дисперсия акриловой смолы, карбонат кальция, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.

Упаковка:

4 кг и 25 кг - овалы пластиковые ведра





Технология нанесения

Способ нанесения:

Наносится шпателем или кельмой. Следы от шпателя необходимо выровнять лёгким заглаживанием. После высыхания Caparol Fassaden-Feinspachtel хорошо шлифуется.

Толщина наносимого слоя:

Оптимальная толщина наносимого слоя 0,5 – 1 мм.

За один рабочий проход можно нанести слой толщиной до 1 мм.

Caparol Fassaden-Feinspachtel можно вытягивать «на ноль».

Дальнейшая обработка:

При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % Caparol Fassaden-Feinspachtel может подвергаться дальнейшей обработке через 24 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха это время соответственно удлинится. Перед дальнейшей обработкой на зашпатлёванные участки необходимо нанести грунтовочный слой Capagrund или AmphiSilan-Grundierfarbe в зависимости от применяемых далее материалов. Полностью зашпатлёванные поверхности можно обрабатывать сразу. Для дисперсионных штукатурок требуется нанесение грунтовки Caparol-Putzgrund.

Расход:

В зависимости от способа нанесения и толщины слоя примерно 500 – 800 г/м² и более.

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

+5°C для циркуляционного воздуха и подложки.

Внимание:

На Caparol Fassaden-Feinspachtel нельзя наносить грунтовки, содержащие растворители!

Подходящие поверхности и их предварительная подготовка

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.

Штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2–4 недель.

Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.

На грубо-пористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка или старых штукатурках рекомендуется предварительное грунтование с использованием акрилового гидрозоля Caparol Acryl-Hydrosol. На критических поверхностях требуется грунтование продуктом Dupa-grund.

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мелящимся слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струей напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций. На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанесите грунтовочный слой Capagrund.

На грубо-пористых, имеющих легкую осыпь песка или впитывающих поверхностях рекомендуется предварительное грунтование с использованием акрилового гидрозоля Caparol Acryl-Hydrosol. Мелящиеся поверхности необходимо загрунтовать продуктом Dupa-grund.

Цементно-волоконные плиты (без покрытия):

Плиты с поверхностным уплотнением, слабо впитывающие, загрунтовать грунтовкой Dupa-Haftgrund.

Выветрившиеся, имеющие осыпь песка, сильно впитывающие плиты нанести обработать грунтовкой Dupa-grund.

Листы, имеющие не защищенные кромки, следует обрабатывать также с торцов и тыльной стороны.

Покрyтия дисперсионными красками, обладающие несущей способностью:

Мелящиеся покрытия дисперсионными красками очистить струей воды под напором при соблюдении соответствующих инструкций.

Глянцевым поверхностям сначала придать шероховатость.

Нанести грунтовочный слой Caparol-Putzgrund.

Покрyтия дисперсионными красками или штукатурками, не обладающие несущей способностью:

Удалить без остатка подходящими для этого методами, например, механическим способом или травлением и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением при соблюдении соответствующих инструкций. На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой Capagrund.

На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку Dupa-grund.

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

Schnellerstr. 141

D-12439 Berlin

Tel. +49 30 63 94 62 75

Fax +49 30 63 94 63 78

E-mail: info.berlin@caparol.de

CAPAROL Farben Lacke

Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Tel. +49 6154 71 17 77

Fax. +49 6154 71 13 51

E-mail: tech-auskunft@caparol.de

Техническая информация № 710 по состоянию на март 2004

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71-1391

Internet: www.caparol.com

Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88