



Capalac Classic Metall Grund

Защищающая от ржавчины грунтовка для железа и стали.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения	Защищающая грунтовка от коррозии с превосходной адгезией для радиаторов, поручней, гаражных ворот и других элементов из стали и железа в наружном и внутреннем секторе.				
Свойства продукта	Быстро сохнет, быстро можно наносить дальнейшее лаковое покрытие Capalac Classic. Превосходная защита от ржавчины и основа для высококачественных долговечных покрытий, без содержания свинца и хроматов. Со слабым запахом при нанесении и сушке.				
Основа материала	Алкидная смола с растворителями.				
Упаковка	750 мл, 2,5 л				
Цветовой тон	Светло-серый.				
Степень глянца	Матовая.				
Хранение	В прохладном месте. Хранить упаковку плотно закрытой.				
Технические характеристики	Плотность: ок. 1,5 г/см ³				
Пригодность в соответствии с Технической информацией № 606 Определение областей применения	Внутр. 1	Внутр. 2	Внутр. 3	Наружн. 1	Наружн. 2
	0	0	0	+	+
	(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит				

ПРИМЕНЕНИЕ

	Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. При необходимости разбавить разбавителем для синтетических смол. Capalac Rostschutzgrund можно наносить кистью, валиком или распылителем.
Подходящие подложки	Железо и сталь.
Подготовка поверхности	Железные и стальные поверхности очистить от ржавчины. Удалить загрязнения и разделяющие вещества – масла и жиры.

Структура покрытия

Поверхность	Применение	Подготовка поверхности	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутр. работы	Удалить ржавчину / очистить	1-2 x Capalac Classic Metall Grund*	При необходимости Capalac Classic Grundierfarbe	Белый или цветной лак Capalac Classic Weiß-, Buntlack
	наружн. работы	Удалить ржавчину / очистить	2 x Capalac Classic Metall Grund*	Capalac Classic Grundierfarbe	

* в зависимости от коррозионной нагрузки 1-2 слоя Capalac Classic Metall Grund

Техническая информация № 2045

Расход		Нанесение кистью	Нанесение валиком		
	Расход в мл/м ² на 1 слой	90-100	80-100		
Условия применения	Температура: Мин. + 5°С для материала, циркуляционного воздуха и подложки.				
Время сушки	При 20 °С и относительной влажности воздуха 65%:	Поверхность сухая от пыли	Поверхность сухая на ощупь	Можно наносить дальнейшее покрытие	
	Часы	0,5	4	4	
	При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.				
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом, лаковым бензином или разбавителем для синтетических смол.				
УКАЗАНИЯ					
Сведения об опасности / указания по безопасному применению (состояние на момент распечатки)	Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.				
Утилизация	Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдать в пункт сбора старых лаков.				
Граничная величина ЕС для содержания VOC	для данного продукта (кат. A/i): 500 г/л. Этот продукт содержит макс. 410 г/л VOC.				
Код продукта Краски и лаки	M-GP02				
Дополнительные сведения:	см. паспорт безопасности.				
Технические консультации	Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.				
Сервисный центр	Информацию можно найти на Интернет-сайте в разделе «Контакты».				

Техническая информация № 2045 по состоянию на апрель 2014

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>