



Техническая информация № EX-D0708-D

Caparol CapaPlan P

Модифицированная минеральная шпатлевка для ремонта и восстановления поверхности, обрабатывается методом фильцевания. Для отапливаемых помещений с нормальной влажностью воздуха. Материал прост в применении, имеет высокую адгезию.

Описание продукта

Область применения:

Универсальная строительная шпатлевка для полнослойного гладкого шпатлевания и полной обработки шероховатых и неровных поверхностей, для шпатлевания минеральных штукатурок, бетонных поверхностей, кирпича, гипсовых штукатурок и гипсокартона. Может применяться для обработки отштукатуренных поверхностей с трещинами (при усадке, сжатии, на стыках швов) с укладкой армирующей ткани Capatect Gewebe 650.

Подходит для достижения поверхностей уровней качества Q3 или Q4 в соответствии с указаниями инструкции BFS № 12.

Свойства продукта:

- экологически безопасный, со слабым запахом
- простое, удобное применение (экономит усилия)
- очень хорошая начальная адгезия
- со слабым натяжением
- максимальная величина зерна 0,25 мм

Плотность:

ок. 1,3-1,4 г/см³

Цветовой тон / степень глянца:

Естественный белый / матовая.

Состав:

Поливинилацетатная смола, карбонат кальция, добавки.

Хранение:

На поддонах в сухом помещении, в прохладном месте, но не на морозе. Минимальный срок хранения в оригинально закрытом мешке — 12 месяцев.

Сведения об опасности / указания по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Код продукта — краски и лаки M-DF02

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустые мешки. Отвердевшие остатки материала можно утилизировать согласно номеру каталога отходов 912 06 (строительные отходы) или как бытовой мусор.

Упаковка:

Мешок 25 кг

Технология нанесения

Замешивание материала:

Высыпать мешок шпатлевки Caparol CapaPlan P в чистую емкость, добавить 7,8 – 8,2 л холодной воды. Перемешать до массы без комков электромеханической мешалкой (макс. число оборотов 400 об./мин.). Оставить на несколько минут, затем еще раз перемешать.

Нанесение материала:

Нанести на поверхность кельмой из нержавеющей стали или лопаткой с легким нажимом снизу вверх. Распределить, выровнять, нивелировать. После короткого обветривания еще раз сгладить. Оптимальное время применения составляет ок. 4 часов. Материал можно применять, пока на поверхности не образуется плотная пленка. Неиспользованный подсохший материал нельзя снова разбавлять водой. В закрытой упаковке замешанный материал может храниться 24 часа.

На материал Caparol CapaPlan P можно наносить этот же материал без дополнительного промежуточного грунтования.

Расход:

ок. 1,3-1,4 кг/м²/мм

Толщина слоя:

0,25 мм – 10 мм за один рабочий прием

Температура при нанесении:

От +5 °C до +30 °C для циркуляционного воздуха и подложки должна быть при относительной влажности воздуха 75 %.

Время сушки:

При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % слой толщиной 1 мм имеет сухую поверхность и может подвергаться дальнейшей обработке через 4-6 часов. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.

Чистка инструментов:

Сразу после применения почистить инструменты водой.

Структура покрытия:

Нешлифованные, фильцованные поверхности можно покрывать любыми красками для внутренних работ Caparol без дополнительного грунтования.

Перед нанесением краски Bio Sytilot необходимо нанести один слой грунтовки Caparol Haftgrund.

Для получения высококачественного покрытия мы рекомендуем наносить промежуточный слой материалом Caparol Samtgrund.

Подходящие поверхности и их подготовка:

Подложки должны быть чистыми, сухими, обладающими несущей способностью, без разделяющих веществ.

Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

В зависимости от свойств подложки перед шпатлеванием может потребоваться нанесение соответствующего грунтовочного слоя.

Необходимо соблюдать указания TI № 650 «Подложки и их предварительная подготовка».

На подходящие нормально впитывающие подложки можно наносить покрытие без дополнительной обработки.

Глянцевые покрытия с несущей способностью необходимо предварительно отшлифовать, убрать пыль и обработать материалом Caparol Putzgrund.

Внимание:

Материал Caparol CapaPlan P не подходит для применения во влажных помещениях.

На плотной, мало впитывающей поверхности могут появиться маленькие пузырьки воздуха. После короткого обветривания их можно удалить, еще раз разгладив / выровняв поверхность. Время повторного выравнивания зависит от температуры и влажности воздуха на объекте. При необходимости можно повторить выравнивание. На шероховатой или сильно структурированной поверхности может потребоваться второй рабочий прием.

Указания

Техническая консультация / быстрая справка:

Интернет: www.caparol.com

LACUFA GmbH Lacke und Farben

Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de

Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG

Ro.dorfer Stra.е 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11
e-mail: kundenservicecenter@caparol.de