

Техническое описание



Тифгрунт АК

Экологически чистое, не содержащее эмиссий и растворителей бесцветное грунтующее средство для внешних и внутренних работ. Предназначено для глубокого закрепляющего грунтования минеральных поверхностей. Daeron Тифгрунт АК легко наносится, быстро высыхает, обладает стойкостью к щелочам.

Арт. d-200100

Плотность:	~ 1,10 кг/л.
вязующая основа:	Акриловая полимерная дисперсия.
Цвет:	"Молочный", после высыхания – покрытие прозрачное.
Степень глянца:	-
Структура:	-
Упаковка:	Канистра 10 кг.
Хранение: Гарантийный срок хранения в оригинальной, не нарушенной упаковке 1 год от даты изготовления.	Хранить в прохладном месте без замораживания при температуре от + 5°С до + 30°С. Вскрытую емкость плотно закрывать и быстро расходовать. Не хранить при прямом солнечном излучении, не размещать вблизи электрических и нагревательных приборов.
Способ нанесения:	Грунтовочной кистью, распылением.
Рабочая температура:	Не проводить работы при температуре ниже +5°С (температура воздуха и обрабатываемого объекта).
Расход на покрытие: Приведенные значения расхода справочные и не являются поводом для предъявления претензий.	По гладкой нормально впитывающей штукатурке – 100...150 г/м². Расход материала зависит от свойств конкретной поверхности. Для точного определения расхода рекомендуется провести пробное нанесение покрытия.
Время высыхания: При +20°С и 65% относительной влажности воздуха.	До состояния "сухой пленки": ~ 1 час. До последующей обработки: 4...5 часов. Пониженная температура и повышенная влажность воздуха увеличивают время высыхания.
Получение оттенков:	-
Разбавление:	Водой. Для сильно впитывающих оснований до 30%.
Очистка инструмента:	Сразу же после работы вымыть инструмент водой.

Обрабатываемое основание и общие требования к нему:

Минеральные основания (штукатурки, бетон, шпаклевки), водно-дисперсионные покрытия с "мелящим эффектом". Основание должно быть чистым, сухим, обезжиренным, очищенным от мастик, силикона и пыли. Следует также принимать во внимание требования СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

Предварительная подготовка оснований:

Новые поверхности: Удалить загрязнения и очистить поверхности. При необходимости удалить имеющиеся дефектные включения.

Старые поверхности: Тщательно вымыть или очистить поверхности (механическим способом или с помощью струи пара или воздуха). При наличии грибка или водорослей необходимо провести основательную механическую чистку, а также провести дополнительную обработку материалами, предназначенными для уничтожения грибка и водорослей. Для поверхностей с трещинами рекомендуем использовать специальные и ремонтные материалы. Для растрескивающихся оснований используются специальные системы покрытий. Отслаивающиеся участки старой краски, а также не способные выдерживать нагрузку остатки какого-либо другого покрытия удалить, и затем очистить поверхность (механическим способом или с помощью средств для протравки).

Грунтование:

1 x daeron Тифгрунт АК. В случае необходимости, для достижения оптимальной консистенции, допускается разбавление водой до 30%. При грунтовании не должно образовываться глянцевой пленки.

Окончательное покрытие:

Водно-дисперсионные краски и покрытия для наружных и внутренних работ.

Примечание:

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Техника безопасности и средства защиты (полная информация в листе безопасности): Не допускать детей к материалу. Опасно при попадании в глаза, на кожу, внутрь организма, при вдыхании паров. При работе внутри помещений и после работ обеспечить достаточное проветривание. При распылении не вдыхать брызги (аэрозоль). В случае недостаточной вентиляции, использовать средства защиты органов дыхания. Защита рук - резиновые перчатки или специальные кремы. Защита глаз - специальные очки. Защита тела - антистатическая одежда из натуральных тканей (хлопок). При попадании в полость рта или в дыхательные пути может вызвать отравление. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу промыть водой с моющим средством, растворители не применять. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Экологическая безопасность: Не допускать попадания в жидком виде в стоки или в канализацию. Не допускать попадания в открытые водоемы.

Утилизация отходов и переработка тары: После использования материала пустая фасовка с остатками продукта должна быть высушена, плотно закрыта и утилизирована как бытовой мусор. Остатки материала в сухом виде утилизируются как бытовой мусор. На вторичную переработку тара должна сдаваться полностью очищенной.

Применяется как лист-вкладыш и выдается вместе с продукцией.

Тифгрунт АК