

AmphiSilan-Putzfestiger

Специальное грунтовочное средство с содержанием растворителей, со слабым запахом, с укрепляющим действием, для критических наружных и внутренних поверхностей.

Описание продукта

Область применения:

AmphiSilan-Putzfestiger – это материал для нанесения укрепляющего грунтовочного покрытия на критические подложки, такие как сильно впитывающие штукатурки и штукатурки с меловой осыпью, старые покрытия, потертые гипсовые поверхности, смывшиеся клеевые краски и гипсокартонные плиты. Особенно хорошо подходит для нанесения укрепляющего грунтовочного покрытия на теплоизоляционные композиционные системы с полистирольной изоляцией или теплоизоляционные штукатурки с содержанием полистирола.

Свойства продукта:

- щелочеустойчив,
- без натяжения,
- обладает высокой проникающей способностью,
- не желтеет,
- способен к диффузии и сорбции.

Основа связующего:

Чисто акрилатная полимеризатная смола

Плотность:

примерно 0,8 г/см³

Упаковка:

10 л

Указания по безопасному применению (состояние на момент распечатки):

Воспламеняется. Повторяющийся контакт может привести к сухости кожи и образованию трещин. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить емкости плотно закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Хранить дальше от источников возгорания. – Не курить. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не вызывать рвоту при попадании в желудок. Сразу обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку не вдыхать туман при распылении. Применять только в хорошо проветриваемых областях. При недостаточной вентиляции надевать индивидуальные средства защиты органов дыхания. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.
Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Внимание (состояние на момент распечатки):

Нельзя применять в чувствительных областях без достаточного времени сушки. В помещениях, где хранятся продукты питания, нельзя применять материалы для нанесения покрытий с содержанием растворителей.

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

Код продукта:

Краски и лаки M-GF02

Состав:

Акриловая смола, алифаты, сложный эфир, простой эфир гликоля.



Технология нанесения

Подготовка поверхности:

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

В зависимости от свойств подложки наносить кистью или распылителем один или два раза в технике «мокрое по мокрому». При нанесении на слабо или неравномерно впитывающие поверхности, нуждающиеся в укреплении, можно разбавить AmphiSilan-Putzfestiger максимум на 10% разбавителем Caparol AF-Verdünner.

Грунтовка не должна образовывать закрытую гляцевую плёнку.

Поверхности, грунтованные материалом AmphiSilan-Putzfestiger, должны хорошо высохнуть перед дальнейшей обработкой (при 20°C минимум 12 часов, при более низкой температуре соответственно дольше, при необходимости несколько дней).

Расход:

Ок. 150 – 300 мл/м² в зависимости от свойств и впитывающей способности подложки.

Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Инструменты:

Наносить ракелем, устойчивым к растворителям, хорошо втирая материал в поверхность.

Возможно нанесение безвоздушным распылителем Airless.

Не использовать распылители со сжатым воздухом, иначе может образоваться взрывоопасная смесь с воздухом.

Распыление прибором Airless:

Угол распыления: 20 – 50°
Распылитель: 0,015''
Давление при распылении: 60 бар

Инструменты чистить уайтспиритом.

Совместимость с другими материалами:

Продукт AmphiSilan-Putzfestiger нельзя смешивать с другими материалами.

Разбавление:

При необходимости можно разбавить разбавителем Caparol AF-Verdünner.

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

Можно наносить и в мороз, если поверхность сухая и без льда.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке. При более низкой температуре воздуха и поверхности нужно рассчитывать на увеличение времени сушки, при необходимости время сушки может составлять несколько дней.

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисный центр:

Тел. 06154 / 711710

Факс 06154 / 711711

Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № 670 по состоянию на июль 2007.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com

Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88