TERMOKREPS PPS

клеевой состав

ТЕХНОЛОГИИ КРЕПС

НАЗНАЧЕНИЕ
Termokreps PPS - клеевой состав на цементной основе для монтажа пенополистирольных плит и создания армированного слоя в системе утепления фасадов TERMOKREPS PPS.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим и прочным и не должно подвергаться усадке или деформации и обладать соответствующей несущей способностью и однородностью. Основание необходимо очистить от пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций, остатков красок и т.п. Впитывающие основания рекомендуется грунтовать грунтовкой Крепс Праймер.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Залить в 25 - 30 литровую емкость 5,0 - 5,25 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг клея (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Оставить на 10 минут, затем повторно перемешать.

ПРИМЕНЕНИЕ
Во время применения температура окружающей среды и основания не должна быть ниже +5ºС и выше +25ºС. Нужно избегать прямого воздействия солнечных лучей, защищать от непосредственных осадков.
TERMOKREPS PPS применяется при устройстве теплоизоляции фасадов с применением в качестве утеплителя плит из пенополистирола. При монтаже плит утеплителя клеевая смесь наносится шпателем по периметру плиты (полосой с разрывами) и по середине плиты на 2 – 3 точки. При перепадах более 10 мм поверхность необходимо выровнять штукатурным составом. При ровном основании возможно нанесение клеевой смеси на теплоизоляционную плиту с помощью зубчатого шпателя № 8. Общая площадь нанесения клеевой смеси должна составлять не менее 50 - 60 % от площади плиты. Плиту с нанесенной клеевой смесью сразу монтируют на основание, уплотняя правилом по уровню. Плиты монтируют “в разбежку” без перекрестных соединений. Линии швов не должны совпадать с вертикальными и горизонтальными линиями проемов. Наружные углы следует укрепить металлическим или пластиковым перфорированным уголком, который монтируется на тот же клей. Армированный клеевой слой устраивается после крепления плит утеплителя дюбелями. Клеевой состав TERMOKREPS PPS наносится зубчатым шпателем с размером зуба 8 мм на поверхность стены по утеплителю, армирующая сетка укладывается на поверхность с нахлестом соседних полотен не менее 10 см, и равномерно «притапливается» в нанесенный слой растворной смеси.
После полного высыхания армированного слоя (не менее 24 часов) производится нанесение клеевого укрывочного слоя. Общая толщина армированного слоя должна быть 5±1мм. Армированный слой должен быть идеально ровным, т.к. он служит основанием для нанесения финишного декоративного покрытия TERMOKREPS.
ВНИМАНИЕ! Допустимая область утепления зданий, сооружений пенополистирольными плитами согласно ТС.
При использовании материалов в системе утепления фасадов гарантии качества сохраняются только при проведении работ согласно ТС и при комплектации СУФ материалами, рекомендованными производителем.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Инструмент и оборудование очищается водой сразу после окончания работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для изготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах недоступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения 12 месяцев в закрытой упаковке в сухом месте.

«Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (А эфф≤370 Бк/кг, 1 класс материалов по НРБ-99-СП 2.6.1.758-99)»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная фракция	0,63 мм
Расход материала для монтажа утеплителя и создания армированного слоя.	7-9 кг/м²
Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси	0,2 л 5,0 – 5,25 л
Время пригодности раствора к использованию	3 часа
Открытое время работы	20 мин
Температура применения	от +5 до +25°С
Паропроницаемость	0,1 мг/м ч Па
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	0,75 МПа
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	7,5 МПа
Морозостойкость	F75

ТУ 5745-002-50040588-2004
ССЦК TERMOKREPS PPS М75, Пк3, D1800, F75

© 2008 ЗАО "ПП"КРЕПС"