



КРЕПС ВЛ

шпаклевочный состав (серый, белый, супербелый) для наружных и внутренних работ

ОПИСАНИЕ

КРЕПС ВЛ - сухая строительная смесь серого, белого или супербелого цвета, состоящая из цемента, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный морозостойкий и влагостойкий раствор. Наносится ручным и машинным способом.

НАЗНАЧЕНИЕ

КРЕПС ВЛ предназначен для финишного выравнивания стен и потолков при внутренних и наружных работах по следующим основаниям:

- обычных цементных, цементно-известковых штукатурок;
- бетона и железобетона.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, твердым и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Перед нанесением основание рекомендуется увлажнить или огрунтовать полимерной грунтовкой КРЕПС ПРАЙМЕР. Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в 25 - 30 литровую емкость чистой воды комнатной температуры (ВЛ серый - 6,0-6,4 л, ВЛ белый и супербелый 6,4-6,8 л) и засыпать в нее 20 кг шпаклевочного состава (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Оставить смесь на 15 минут, затем снова перемешать. Смесь готова к применению. При 20°C приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 4 часов.

НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя. При послойном нанесении шпаклевки, необходимо убедиться в том, что предыдущий слой полностью высох. При необходимости высохший слой шлифуется абразивным материалом. Максимальная толщина слоя при сплошном нанесении - до 3 мм, при частичном - до 5 мм. Первые сутки предохранять свежешпаклеванную поверхность от перепадов температур, сквозняков и воздействия солнечных лучей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах не доступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг (белая по 20 и 5 кг). Срок хранения - ВЛ - 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

ОСОБЕННОСТИ

- для внутренних и наружных работ;
- возможность создания идеально гладких и фактурных поверхностей;
- удобная в нанесении, последующей обработке (шлифовке);
- слой нанесения - до 3 мм, при частичном выравнивании - до 5 мм.

«Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (А эфф≤370 Бк/кг, 1 класс материалов по НРБ-99-СП 2.6.1.758-99)»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Серый, белый, супербелый
Максимальная фракция	0,1 мм
Расход материала	1,3-1,4 кг/ м ² / мм 20 кг на ~15 м ² / мм
Количество воды на 1 кг ВЛ серая на 1 кг ВЛ белая, супербелая	0,3-0,32 л 0,32-0,34 л
Время пригодности раствора к использованию	4 часа
Морозостойкость	F25
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток	0,5 МПа
Марочная прочность	M25
Максимальная толщина слоя при сплошном нанесении	3 мм
Максимальная толщина слоя при частичном нанесении	5 мм
Температура применения	от +5°C

ТУ 5745-001-50040588-2004
Смесь шпаклевочная растворная ССЦШп ВЛ,
М25, Пк3, D1600, F25