

Das Capadecor Vario-System Capadecor-Putz

Многоцветные, матовые и высококачественные покрытия с хлопьями для внутренних поверхностей (нанесение валиком и распылителем).

Описание продукта

Область применения:

Многоцветное, высокопрочное настенное покрытие для внутренних поверхностей. Прекрасно подходит для покрытия внутренних поверхностей в офисах, на лестничных площадках, приёмных и жилищных помещений.

Свойства:

- на водной основе
- светостойкая
- может подвергаться чистке
- может подвергаться механическим нагрузкам
- не горючая по DIN 4102, A2 (свидетельство № PZ-Hoch-03018), децствительно для нанесения валиком
- минеральный, привлекательный внешний вид штукатурки с мелкими частицами
- готова к применению
- удобна в применении, одним только нанесением валиком или распылителем достигается превосходный внешний вид
- хорошо подвергается ремонту

Указание:

При применении на поверхностях, которые находятся под побочным освещением, может потребоваться повторное нанесение Capadecor-Putz.

Цветовой тон:

Прозрачное связующее с цветными хлопьями. 17 дизайнов согласно цветовой карте.

Связующее вещество:

Дисперсия искусственной смолы.

Степень глянца:

Матовая.

Величина S_d:

ок. 0,10

Дизайн: Capadecor Putz

Дизайн10
Дизайн13
Дизайн14
Дизайн15
Дизайн16
Дизайн17
Дизайн18
Дизайн19
Дизайн20
Дизайн21
Дизайн23
Дизайн24
Дизайн25
Дизайн27
Дизайн28
Дизайн29
Дизайн30

Указание:

Для повышения способности к чистке Capadecor-Putz можно закрепить Capafloc-Finish matt или Deco-Lasur matt.

Техника безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. При распылении не вдыхать пары аэрозоля. Не допускать попадания в ка-

Промежуточное покрытие: Caparol-Putzgrund колеровка по

Putzgrund Weiss
3D Grau 30
3D Grau 20
3D Caramel 10
3D Palazzo 10
3D Siena 10
3D Melisse 90
3D Ginster 120
3D Ginster 55
3D Palazzo 175
3D Aprico 120
3D Coelin 50
3D Oase 55
3D Umbra-Weiss
3D Grau 60
3D Aprico 130
3D Palazzo 230

нализацию, водоёмы и в землю. Дополнительная информация: см. инструкцию по безопасности

Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе. Начатую ёмкость хранить плотно закрытой.

Утилизация отходов:

Отдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала – как засохшие краски или домашний мусор.

Код продукта Краски и лаки:

M-DF02

Перечень оставляющих:

дисперсия акриловой смолы, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.

Ёмкость упаковки:

12,5 кг.





Технология нанесения

Промежуточное покрытие:

Caparol-Putzgrund, согласованный с выбранным цветовым тоном Capadecor - Putz (см. общую таблицу). На слабо-впитывающих и контрастных поверхностях может потребоваться двукратное промежуточное покрытие. Ненаполненные кварцем промежуточные покрытия не подходят.

Нанесение валиком:

Capadecor -Putz перемешать с помощью медленной мешалки, наносить валиком с коротким ворсом в неразбавленном состоянии, влажное на влажное, наносить густо и равномерно (валик хорошо приспособить к работе), хорошо распределить поперёк и через достаточное время для подсыхания протереть мягкой щёткой (например, овальной). Время для подсыхания зависит от условий объекта и составляет примерно 10-15 минут. При покрытии внутренних углов и элементов конструкции следует предпочитать нанесение валиком.

Расход при нанесении валиком:

Ок. 350 г/м². Точное количество расходуемой краски определить путём пробного нанесения.

Инструменты для нанесения валиком:

Производитель	Обозначение товара
Storch	143825
Rotaplast	27920
Rotaplast	27920
Wistoba	Goldfaden

Толщина ворса валиков должна быть 12-16 мм.

Сразу после использования промыть инструменты водой.

Нанесение распылителем:

Capadecor -Putz перемешать с помощью медленной мешалки, наносить специальным распылителем в неразбавленном состоянии круговыми движениями, далее не обрабатывать.

Расход при распылении:

В зависимости от шероховатости поверхности. Ок. 800 – 1100 г/м². Точное количество расходуемой краски определить пробным путём.

Инструменты для распыления:

Пистолет с воронкой

Насадка: 4-5 мм

Давление воздуха: 2,5 –3,5 бар

Сразу после использования промыть инструменты водой.

Температура для обработки:

Минимум +8 °С при относительной влажности ниже 65%.

Время высыхания:

При +20 °С и 65% относительной влажности через 6-8 часов поверхность просыхает. Полностью высыхает и может подвергаться нагрузкам через 3 дня. При меньшей температуре и большей влажности эти сроки увеличивается.

Внимание:

Во избежание образования налетов и отклонений в тоне на больших поверхностях наносить сплошным слоем и использовать материал из одной партии.

При использовании Caparol-Tiefgrund TB для внутренних работ может возникнуть характерный запах растворителя.

Поэтому нужно обеспечить хорошую вентиляцию.

В особых случаях применять свободного от ароматических углеводородов Colarol-Putzfestiger со слабым запахом.

Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Структурированные поверхности:

Хорошо сцепленные с основанием древесностружечные или обои из стеклоткани, а также на структурные штукатурки с малой и средней зернистостью после промежуточного покрытия Caparol-Putzgrund можно наносить Capadecor-Putz. При этом имейте в виду, что структурные различия в подложке не будут скрыты. Возможно, потребуются повторное покрытие Capadecor-Putz.

Штукатурки растворной группы P II, P III:

Твёрдые, нормально впитывающие штукатурки покрывать без предварительной обработки. На грубые пористые, впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV:

Гипсовые штукатурки со спеком отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB. Нормально впитывающие штукатурки покрывать Caparol-haftgrund или Caparol-Putzgrund.

Гипсовые строительные плиты:

На впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие Caparol Acryl-Hydrosol или Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсокартонные плиты:

Отшлифовать края шпатлёвки. Мягкие и отшлифованные участки гипсовой шпатлёвки укрепить Caparol-Tiefgrund TB.

Нормально впитывающие поверхности зачистить Caparol-Haftgrund и Caparol-Putzgrund.

Для плит с водорастворимыми, красящимися веществами грунтовочный слой Caparol-Filtergrund fein. Соблюдайте инструкцию BFS № 12, часть 2.

Бетон:

Удалить возможные остатки разделяющих средств, а также песчаные вещества и вещества с мелкой осыпью. Нормально впитывающие поверхности зачистить Caparol-Haftgrund и Caparol-Putzgrund.

Выводяющие нагрузки покрытия:

Матовые, слабо впитывающие поверхности и глянцевые поверхности и лакированные покрытия сделать шероховатыми и грунтовать Caparol-Haftgrund и Caparol-Putzgrund.

Невыводяющие нагрузки покрытия:

Невыводяющие нагрузки покрытия из лака, дисперсионных красок или штукатурок на основе искусственной смолы удалить. На грубые пористые, впитывающие штукатурки нанести грунтовочный слой Caparol Acryl-Hydrosol или CapaSol.

Повреждённые плесенью поверхности:

Удалить плесень или грибок механически с помощью мокрой щётки, соскабливания. Промыть поверхность Capatox и дать ей хорошо просохнуть.



Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами копти:

Никотиновые, жирные пятна и пятна копти удалить с помощью воды с добавлением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать поверхности высохнуть. Высохшие водяные пятна очистить щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol-Filtergrund fein (техническая информация № 845).

Небольшие дефектные участки:

После соответствующей предварительной обработки шпаклевкой Caparol-Akkordspachtel исправить дефектные участки по правилам и нанести грунтовочный слой.

Указания

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Internet: www.caparol.com

**LACUFA GmbH
Lacke und Farben**

Schnellerstr. 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz
GmbH**

Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10
Fax +49 (0 61 54) 71 17 11
e-mail: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № 868R по состоянию на июнь 2004.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.