

## Saragrund

Белая, разбавляемая водой, пигментированная грунтовочная краска для наружных и внутренних работ.

### Описание продукта

#### Область применения:

Белое, пигментированное специальное грунтовочное средство для нанесения укрывистых грунтовочных покрытий на минеральные внутренние и наружные поверхности, а также старые штукатурки на основе синтетических смол и системы утепления фасадов. Применяется также в качестве грунтовочного средства под краски на основе полимеризационных смол, содержащих растворители. Подходит для специального применения в качестве шероховатого предварительного покрытия на гладкие поверхности и перед нанесением покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы.

Saragrund обладает высокой адгезией и значительно облегчает нанесение и структурирование штукатурок на основе синтетической смолы.

#### Свойства продукта:

- готова к применению,
- разбавляется водой,
- экологически безопасная,
- не имеет неприятного запаха,
- повышает адгезию.

#### Связующее:

Синтетическая дисперсия по DIN 55 945.

#### Плотность:

примерно 1,4 г/см<sup>3</sup>

#### Цветовой тон:

Белый.

**Saragrund** колеруется добавлением максимум 25% Alpinacolor или Amphibolin Vollton- und Abtonfarben.

**Saragrund** колеруется в установке ColorExpress по всем наиболее распространенным цветовым коллекциям в оттенки с яркостью ок. 60.

#### Внимание (состояние на момент распечатки):

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

#### Хранение:

В прохладном, защищенном от мороза месте.

#### Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

#### Код продукта:

Краски и лаки M-GP01

#### Состав:

Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки, консерванты.

#### Упаковка:

Стандарт: 5 л и 12,5 л.  
Saragrund Airfix: 25 л



## Технология нанесения

### Подготовка поверхности:

**Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.**

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Основания и их предварительная подготовка».

### Применение:

Обычно продукт Saragrund наносится без разбавленного состояния. Возможно разбавление макс. на 3% водой до получения требуемой консистенции.

### Расход:

На гладкой поверхности расход составляет примерно 150 – 200 мл/м<sup>2</sup>. На шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точный расход определяется пробным выкрасом на объекте.

### Инструменты:

Может наноситься кистью, валиком и распылителем.

### Распыление прибором Airless:

Угол распыления: 50°  
Отверстие: 0,026-0,031"  
Давление: 150 - 180 бар

После использования рабочие инструменты сразу помыть водой.

Чтобы сохранить специальные свойства продукта, Saragrund можно смешивать только с колеровочными красками Alpina-color или Amphibolin Vollton- und Abtonfarben. Не добавлять другие материалы!

### Разбавление:

Разбавлять исключительно водой.

### Нижний предел температуры при нанесении и высыхании:

Температура основания и окружающего воздуха не должна быть ниже +5°C.

### Время высыхания:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке примерно через 12 часов. При более низкой температуре воздуха время высыхания увеличивается.

### Внимание:

Saragrund не пригоден для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся длительному воздействию воды.

## Указания

### Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех оснований, встречающихся на практике. Если требуется обработать основания, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Internet: [www.caparol.com](http://www.caparol.com)

### LACUFA GmbH

#### Lacke und Farben

Schnellerstr. 141

D-12439 Berlin

Tel. +49 30 63 94 62 75

Fax +49 30 63 94 63 78

E-mail: [info.berlin@caparol.de](mailto:info.berlin@caparol.de)

### CAPAROL Farben Lacke

#### Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Tel. +49 6154 71 17 77

Fax. +49 6154 71 13 51

E-mail: [tech-auskunft@caparol.de](mailto:tech-auskunft@caparol.de)

## Совместимость:

### Техническая информация № 657 по состоянию на февраль 2004.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH** Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: [www.caparol.com](http://www.caparol.com)  
**Филиал в Берлине** Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88