

Disboxan 452 Wetterschutz

452

Гидрофобизирующая пропитка на силиконовой основе для минеральных, содержащих силикаты поверхностей фасадов.

Описание материала

Назначение:

- Гидрофобизирующая пропитка для минеральных, содержащих силикаты (песок) поверхностей фасадов.
- для гидрофобизирующей грунтовки и повышения сопротивления воздействию морозов, росы и солей под покрытиями.

Внимание! Пропитки, содержащие растворитель нельзя наносить на однослойные стены. При определенных условиях пары растворителя могут проникать в помещения. На однослойных стенах следует применять Disboxan 450 Fassadenschutz.

Свойства:

- Обладает низкой вязкостью, глубоко проникает и водоотталкивающий.
- Улучшает сопротивление воздействию морозов, росы и солей под покрытиями.
- Препятствует поражению поверхности грибом и плесенью, а также образованию влажных пятен и высолов.

Основа:

Силоксан. Содержит растворитель.

Размеры упаковки:

Канистры, 10 литров.

Цветовой тон:

Прозрачный.

Хранение:

В прохладном, сухом месте. В оригинальной упаковке срок хранения материала не менее 12 месяцев.

Технические данные:

Плотность ок. 0,8 г/см³.

Точка воспламенения > 21°C

Технология нанесения

Пригодные основания:

Сухие и впитывающие минеральные поверхности, содержащие силикат, например кладка из клинкерного и силикатного кирпича, бетона, бетонных блоков, цементных и известковых штукатурок. На светлых подложках возможно углубление тона. Подложка должна быть сухой, морозостойкой и свободной от посторонних включений. Необходимо исключить возможность последующего проникновения влаги через трещины, швы, крупные поры и т.д.

Подготовка основания

Основание подготовить таким образом, чтобы не было несвязанных частиц и разделяющих субстанций. Материал не образует пленки. Укрепление мелящихся ли обветренных поверхностей не достигается. При нанесении последующих покрытий убедитесь в достаточной несущей способности подложки.

Подготовка материала

Материал готов к применению.

Технология нанесения

Пропитка: Disboxan 452 нанести кистью или методом облива в зависимости от впитывающей способности один или два раза («мокрое по мокрому») до полного насыщения.

Грунтование: Disboxan 452 нанести кистью.

Расход:

Пропитка: примерно 200 - 400 мл/м² за один проход в зависимости от впитывающей способности основания.

Грунтовка: около 200 мл/м²

Температура при применении:

Температура материала, окружающего воздуха и подложки должна составлять мин. + 5 °C, макс. + 30 °C.

Время высыхания:

При +20 °C и 60% относительной влажности воздуха устойчивость к дождю появляется через 4 ч, следующее покрытие можно наносить через 24 ч.

Очистка инструмента:

Сразу после применения промыть растворителем Disbocolor 499.

Указания

Советы по безопасности (по состоянию на день публикации):

Продукт предназначен для профессионального применения. Воспламеняем. При проглатывании может повреждать легкие. Многократный контакт с кожей может привести к ее шелушению и трещинам. Хранить в недоступном для детей месте. Герметично закрытые емкости следует хранить в хорошо проветриваемом помещении. Держать вдали от источников огня, не курить. Не вдыхайте пары и аэрозоль. Не сливать в канализацию или на землю. При проглатывании не вызывать рвоту. Сразу обратитесь к врачу (если можно, покажите ему этикетку на банке).

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустые емкости.

Емкости с остатками материала следует сдавать в местах сбора старых эмалей.

Более подробная информация указана в техническом паспорте продукта.



Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, то следует проконсультироваться с нами или с нашими сотрудниками отдела сбыта. Мы с удовольствием дадим Вам подробные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Schnellerstr. 141

D-12439 Berlin
Tel. +49 30 63 94 62 75
Fax +49 30 63 94 63 78
E-mail: info.berlin@caparol.de

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 6154 71 17 77
Fax. +49 6154 71 13 51
E-mail: tech-auskunft@caparol.de

Техническая информация № 452 по состоянию на апрель 2005 г.

Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. С учетом разнообразия видов подложек и условий на объектах покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности квалифицированной, выполненной под свою ответственность, проверки нашего продукта на его соответствие предусмотренной цели использования в условиях объекта потребителя. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.