

## Caparol-Haftgrund

Адгезионная грунтовка под окраску дисперсионными и дисперсионно-силикатными красками. Для внутренних работ. С минимальным количеством эмиссий, не содержит растворителей.

### Описание продукта

#### Область применения:

Белая, пигментированная, специальная грунтовочная краска для нанесения укрывистых грунтовочных покрытий перед окраской дисперсионными или дисперсионно-силикатными красками внутри помещений. Предварительное покрытие, повышающее адгезию на гладких, обладающих несущей способностью основаниях, например, на гипсокартонных плитах, бетоне, гипсовых и ангидридных штукатурках, а также гипсолитовых плитах. В качестве шероховатого грунтовочного покрытия перед наклейкой обоев всех видов на гладкие, слабо впитывающие поверхности.

#### Свойства продукта:

- проста в применении,
- разбавляется водой,
- экологически безопасная,
- со слабым запахом,
- способна к диффузии,
- высокая адгезия к основанию,
- выравнивает впитывающую способность основания,
- хорошая укрывистость,
- грунтовочное покрытие под дисперсионно - силикатные краски на неспособных к окремнению поверхностях.

#### Связующего:

Модифицированная синтетическая дисперсия согласно DIN 55 945.

#### Плотность:

примерно 1,7 г/см<sup>3</sup>

#### Экспертиза:

Не вызывающее опасений применение продукта внутри помещений было оценено институтом Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI), продукт получил знак качества TÜV «проверено на наличие вредных веществ». Заключение экспертизы Вы можете получить по запросу.

#### Упаковка:

Стандарт: 12,5 л.  
Caparol-Haftgrund Airfix: 25 л, 120 л и 220 л.

#### Цветовой тон:

Белый.

Caparol-Haftgrund колеруется максимум 25% Alpinacolor или Amphibolin Vollton- und Abtonfarben.

#### Внимание (состояние на момент распечатки):

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

В прохладном, защищенном от мороза месте.

#### Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвержденные остатки продукта – как отвержденные краски или бытовой мусор.

#### Код продукта:

Краски и лаки M-GP01

#### Состав:

Дисперсия акриловой смолы, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки, консерванты.



#### Хранение:

## Технология нанесения

### Подготовка поверхности:

**Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ.**

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей технической информации № 650 «Основание и их предварительная подготовка».

### Применение:

Наносится без разбавления. Возможно разбавление максимум 3% воды до получения требуемой консистенции.

### Расход:

На гладкой поверхности расход составляет примерно 150 – 200 мл/м<sup>2</sup>. На шероховатой поверхности соответственно больше. Точный расход определяется пробной окраской на объекте.

### Инструменты:

Может наноситься кистью, валиком или распылением.

### Безвоздушное распыление Airless:

Угол распыления: 50°

Отверстие: 0,023-0,026"

Давление: 150 - 180 бар

Пистолет комплектовать грубым дисперсионным фильтром (зеленым). Перед распылением краску тщательно перемешать и профильтровать.

После использования рабочие инструменты сразу помыть водой.

Чтобы сохранить специальные свойства продукта, Caparol-Haftgrund можно смешивать только с колеровочными красками Alpinacolor или Amphibolin Vollton- und Abtonfarben. Не добавлять другие материалы!

### Разбавление:

Разбавлять исключительно водой.

### Нижний предел температуры при нанесении и высыхании:

Температура основания и окружающего воздуха не должна быть ниже +8°C.

### Время высыхания:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке примерно через 12 часов. При более низкой температуре воздуха время высыхания увеличивается.

### Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех оснований, встречающихся на практике. Если требуется обработать основание, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Internet: [www.caparol.com](http://www.caparol.com)

### LACUFA GmbH

#### Lacke und Farben

Schnellerstr. 141

**D-12439 Berlin**

Tel. +49 30 63 94 62 75

Fax +49 30 63 94 63 78

E-mail: [info.berlin@caparol.de](mailto:info.berlin@caparol.de)

### CAPAROL Farben Lacke

#### Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

**D-64372 Ober-Ramstadt**

Tel. +49 6154 71 17 77

Fax. +49 6154 71 13 51

E-mail: [tech-auskunft@caparol.de](mailto:tech-auskunft@caparol.de)

## Указания

### Совместимость:

### Техническая информация № 658 по состоянию на январь 2005.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: [www.caparol.com](http://www.caparol.com)

Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88