

## Capadecor StuccoDecor DI LUCE

Новая шпатлевочная масса для декоративного оформления интерьера

### Описание продукта

#### Область применения:

Шпатлевочная масса на дисперсионной основе для декоративного, высокоглянцевого оформления внутренних стенных поверхностей.

#### Свойства продукта:

- разбавляется водой,
- не содержит растворителей,
- полупрозрачный,
- высокоглянцевая поверхность без дополнительного покрытия,
- рациональная и безопасная техника применения,
- колеруется автоматически в системе ColorExpress,
- очень хорошо подвергается чистке,
- высокая способность к диффузии,
- высокая сорбционная способность.

#### Степень глянца:

В зависимости от нанесения от глянцевой до высокоглянцевой.

#### Плотность:

примерно 1,45 г/см<sup>3</sup>

#### Величина $\alpha_d$ :

ок. 0,06 м

#### Упаковка:

2,5 л и 5 л.

#### Цветовой тон:

Беловатый, полупрозрачный.

#### Колерование:

Колеруется автоматически в установке ColorExpress примерно в 1300 цветовых тонов 3D и CaparolColor.

При нанесении на соприкасающиеся поверхности рекомендуется смешать требуемое количество колерованной краски, чтобы избежать различий цветового тона.

При заказе более 100 л одного цветового тона возможно заводское колерование по запросу.



#### Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.

#### Хранение:

В прохладном месте, но не на морозе.

#### Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

#### Код продукта:

Краски и лаки M-DF02

#### Состав:

Акрилатный / винилацетатный смешанный полимер, минеральные наполнители, вода, простые эфиры гликолей, гликоли, эфирный спирт, добавки, консерванты.



## Технология нанесения

### Подходящие подложки и их предварительная подготовка:

Подложки должны быть ровными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ, без контрастов.

Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Поверхности, покрытые штукатурками для внутренних работ и отделанные сухим способом, должны соответствовать уровню качества Q4.

#### Подготовка поверхности:

Нанести грунтовочное покрытие Caparol Haftgrund.

В зависимости от свойств подложки на всю поверхность нанести 1-2 слоя шпатлевкой Caparol-Akkordspachtel-fein (другие шпатлевочные массы не подходят), после высыхания выполнить промежуточную шлифовку.

Для выравнивания впитывающей способности и коагулирования пыли нанести грунтовочный слой CapaSol LF.

#### Способ нанесения:

Мы рекомендуем наносить продукт протяжным шпателем из нержавеющей стали (двойной пружинный шпатель), чтобы наносить шпатлевку StuccoDecor DI LUCE экономно и рационально. Предварительно обязательно отшлифовать шпатель бумагой для мокрого шлифования (зерно 400-600).

StuccoDecor DI LUCE наносится на всю поверхность тонким слоем. Наносите минимальное количество материала.



Соприкасающиеся поверхности необходимо покрывать в технике «мокрое по мокрому».



После высыхания удалить шпатлевочные gratы.

Второй слой шпатлевки наносится так же, как и первый.



При этом глянец концентрируется на поверхности.

После короткого времени проветривания или после высыхания необходимо провести протяжным шпателем по поверхности под плоским углом с легким нажимом.



За счет этого получается типичная глянцевая поверхность.

#### Рекомендации по оформлению:

Эффект гладильных техник StuccoDecor DI LUCE достигается за счет завораживающей игры светоотражения от глубоких шпатлевочных слоев и от поверхности.

Глянец можно значительно усилить при нанесении третьего слоя шпатлевки.

Нанесение дополнительного глянцевого слоя или полирование не требуется.

За счет варьирования техники работы можно достичь индивидуальной оптики

Примеры:

- венецианская гладильная техника
- мраморная гладильная техника
- техника японских шпателей

#### Расход:

ок. 160 – 180 мл/м<sup>2</sup> на 2 слоя шпатлевки.

Точный расход определяется пробным путем на объекте.

#### Чистка инструментов:

После применения рабочие инструменты сразу помыть водой.

#### Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

+5°C для циркуляционного воздуха и подложки.

#### Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 30-60 минут поверхность сухая. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 1-2 дня. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

#### Указания по чистке и уходу:

Несмотря на впитывающую поверхность StuccoDecor DI LUCE легко подвергается чистке.

Такие загрязнения, как пятна от кофе, чая, кетчупа, горчицы, резиновых стружек убираются практически без остатка водой и мягкой тряпкой. Известковые отложения от водных брызг удаляются соответствующими чистящими средствами. Чистка должна осуществляться очень аккуратно!

Повреждения глянцевой поверхности можно исправить дополнительным выравниванием или полированием с помощью протяжного шпателя.

## Указания

#### Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

#### Сервисный центр:

Тел. 06154 / 711710

Факс 06154 / 711711

Эл. адрес: kundenservicecenter@caparol.de

## Техническая информация № 561 по состоянию на апрель 2008.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com

Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88