



## Capalac Classic Holzgrund & Lasur

Тонкослойная грунтовка и лазурь для необработанных наружных деревянных поверхностей, а также для окон и наружных дверей.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Область применения	Тонкослойная грунтовка и лазурь для необработанных наружных деревянных поверхностей, а также для окон и наружных дверей с обеих сторон. Превосходно сохраняет структуру древесины, защищает от УФ, снижает опасность появления водорослей и грибков – для долговечных и защищенных покрытий.
Свойства продукта	Продукт обеспечивает превосходную водоотталкивающую защиту от грибков и водорослей (пленочная защита) на всех типах древесины. «Дышащее» покрытие, со слабым запахом при нанесении и сушке.
Основа материала	Алкидная смола с малым содержанием ароматов.
Упаковка	750 мл, 2,5 л
Цветовой тон	Прозрачный. Автоматическое колерование в системе Capalac. Защита от УФ достигается только при нанесении колерованной лазури.
Технические характеристики	Плотность: ок. 0,82 г/см <sup>3</sup>

### ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие подложки	Впитывающие деревянные поверхности без покрытия. Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ. Влажность древесины для точных по размеру деревянных деталей не должна превышать 13 %, для ограниченно точных деталей – 15 %.  При нанесении на породы древесины с большим содержанием древесных компонентов, например, на лиственницу, дуб, различные тропические породы или прочие лиственные породы время сушки может увеличиться. Под древесными компонентами понимают дубильные вещества, красители, масла / воск или смолы.
Подготовка поверхности	<b>Новые деревянные элементы:</b> деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить, удалить смолу, засмолки и т.п. Обломать острые края.  <b>Старые необработанные деревянные поверхности:</b> Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здоровой древесины с несущей способностью и тщательно очистить. Обломать острые каны.
Способ нанесения	Capalac Classic Holzgrund & Lasur наносится методом погружения или кистью. Материал необходимо тщательно втереть. Все поверхности перед установкой необходимо загрунтовать. Торцы и каны необходимо обработать поперек волокон 2-3 раза без разбавления до насыщения поверхности в технике «мокрое по мокрому».



Структура покрытия						
Поверхность	Применение	Подготовка поверхности	Пропитка	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево	наружн. работы	BFS № 18	Capalac Holz-Imprägnier-Grund	Capalac Classic Holzgrund & Lasur	Лазурное покрытие: Capalac Classic Holzgrund & Lasur с колеровкой. Укрывистое покрытие: Capalac Classic Weißlack, Buntlack, Fensterlack	Как промежуточное покрытие
Расход		Ок. 70-100 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности. Минимальное наносимое количество 80-100 мл/м <sup>2</sup> . Для обеспечения пленочной защиты необходимо стремиться к соблюдению этой величины. Точную величину расхода можно определить только при пробном нанесении на объекте.				
Условия применения		<b>Температура:</b> Мин. + 5°C для материала, циркуляционного воздуха и подложки.				
Время сушки		При 20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая на ощупь через 5 часов, можно наносить продукты с содержанием растворителей не ранее, чем через 12 часов. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. При нанесении на породы древесины, богатые смолами, особенно на тропические породы, время сушки увеличивается.				
Чистка инструментов		Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом или лаковым бензином.				
<b>УКАЗАНИЯ</b>						
Сведения об опасности / указания по безопасному применению (состояние на момент распечатки)		<p>Вредно для водных организмов, с длительным вредным воздействием. Повторяющийся контакт может вызвать сухость кожи и образование трещин на коже.</p> <p>Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>Беречь от жары / искр / открытого пламени / держать дальше от горячей поверхности. Не курить.</p> <p>Не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пар / аэрозоль.</p> <p>Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду.</p> <p>Применять только на улице или в хорошо проветриваемых областях.</p> <p>Избегать высвобождения в окружающую среду.</p> <p>ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.</p> <p>Содержит бутаноноксим, пропиконазол. Может вызывать аллергические реакции.</p> <p>Данный продукт является «обработанным товаром» согласно предписанию ЕС 528/2012 и содержит следующие биоциды: пропиконазол (CAS 60207-90-1).</p>				
Утилизация		Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдать в пункт сбора старых лаков. Номер каталога отходов ЕАК и AVV: 030205 – прочие защитные материалы для древесины с содержанием опасных веществ				
Граничная величина ЕС для содержания VOC		для данного продукта (кат. A/h): 700 г/л. Этот продукт содержит макс. 630 г/л VOC.				
Дополнительные сведения:		см. паспорт безопасности.				
Технические консультации		Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.				
Сервисный центр		Информацию можно найти на Интернет-сайте в разделе «Контакты».				

Техническая информация № 2075 по состоянию на апрель 2014

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.