

Техническое описание



РОЛЛ - 2000

Структурная фасадная краска на основе синтетических смол, изготовленная из экологически чистого сырья. Применяется для получения декоративных покрытий для внутренних и наружных поверхностей стен.

Легко наносится и структурируется, обладает высокой адгезией и позволяет добиться хорошей однородности наносимого покрытия. Покрытие обладает устойчивостью к дождевым каплям, диффузионной способностью и устойчивостью к воздействию света. Может наноситься также на пористый бетон после предварительного гидрофобирования в соответствии со строительно-физическими требованиями.

Арт. 800101

Плотность:	~ 1,88 кг/л.
Связующая основа:	Акриловая сополимерная дисперсия.
Цвет поставки:	Стандарт – белый. В системе MIX 4500 оттенков.
Степень глянца:	Матовая.
Структура:	Шероховатая.
Упаковка:	Ведро 18 кг (другая фасовка по заказу).
Хранение: Гарантийный срок хранения в оригинальной, не нарушенной упаковке 1 год от даты изготовления.	Хранить в прохладном месте без замораживания при температуре от + 5°C до + 30°C. Вскрытую емкость плотно закрывать и быстро расходовать. Не хранить при прямом солнечном излучении, не размещать вблизи электрических и нагревательных приборов.
Способ нанесения:	Кистью, валиком, шпателем, безвоздушным распылением.
Рабочая температура:	Не проводить работы при температуре ниже +5°C (температура воздуха и обрабатываемого объекта).
Расход на покрытие: Приведенные значения расхода справочные и не являются поводом для предъявления претензий.	В зависимости структуры покрытия 1,3...2,5 кг/м². Расход материала зависит от свойств конкретной поверхности. Для точного определения расхода рекомендуется провести пробное нанесение покрытия.
Время высыхания: При +20°C и 65% относительной влажности воздуха.	До степени высыхания "на сухую пленку": 6...8 часов. До последующей обработки: 24 часа. Полное высыхание приблизительно через 48 часов Пониженная температура и повышенная влажность воздуха увеличивают время высыхания.
Получение оттенков:	В светлые, средние оттенки по системам компьютерной колеровки, содержащей 4500 эталонных оттенков по 25 европейским коллекциям цветов. Внимание! Из-за использования природного мрамора в качестве наполнителя повторяемость оттенка гарантируется только на одной партии. Точность получения эталонных оттенков ограничена из-за особенностей материала и требует обязательного согласования. Претензии по точности получения оттенков и повторяемости цветов на разных партиях материала после согласования не принимаются.
Разбавление:	При необходимости разбавляется водой (не более 5%). Для размешивания использовать низкооборотный смеситель.
Очистка инструмента:	Сразу же после работы вымыть инструмент водой.
Специальные отметки:	Гигиенический сертификат № 77.01.12.231.П.049803.07.07. от 05.07.2007. Соответствие ТУ 2316-002-44467124-2007.

Общие требования к основанию (подложке): Основание должно быть твердым, чистым, сухим, обезжиренным, очищенным от мастик, силикона и пыли. Следует принимать во внимание требования СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

Предварительная подготовка оснований: Новые поверхности: Удалить загрязнения и очистить поверхности. При необходимости удалить имеющиеся дефекты. **Старые поверхности:** Тщательно вымыть или очистить поверхности (механическим способом или с помощью струи пара или воздуха). При наличии грибка или водорослей необходимо провести основательную механическую чистку, а также провести дополнительную обработку материалами, предназначенными для уничтожения грибка и водорослей. Для поверхностей с трещинами рекомендуем использовать специальные и ремонтные материалы. Для растрескивающихся оснований используются специальные системы покрытий. Отслаивающиеся участки старой краски, а также не способные выдерживать нагрузку остатки какого-либо другого покрытия удалить, и затем очистить поверхность (механическим способом или с помощью средств для протравки). daeron®

В случае возникновения особых технических проблем запросить техническую консультационную службу.

Основание	Предварительная подготовка при внешних работах	Предварительная подготовка при внутренних работах	Грунтование
Новая штукатурка (цементная, известково-цементная), соответствующие СНиП.	См. "Предварительная подготовка оснований"	См. "Предварительная подготовка оснований"	Снаружи: глубокие грунтовки на растворителе Внутри: daeron® Тифгрунт АК.
Старая штукатурка (цементная, известково-цементная).	Места новых отделок после достаточного времени помыть и после высыхания провести фторсиликатную нейтрализацию и промыть	См. "Предварительная подготовка при внешних работах".	Снаружи: глубокие грунтовки на растворителе. Внутри: daeron® Тифгрунт АК.
Гипсокартонные плиты, гипсовые строительные элементы и готовые отделки.	-	Удалить дефектные агломераты, выступы металла убрать с поверхности.	Глубокие грунтовки на растворителе
Новый тяжелый бетон	Удалить масляные, жирные, восковые загрязнения.	См. "Предварительная подготовка при внешних работах".	Снаружи: глубокие грунтовки на растворителе. Внутри: daeron® Тифгрунт АК.
Старый тяжелый бетон и газобетон	Небольшие дефекты шпаклевать армирующими шпаклевками.	См. "Предварительная подготовка при внешних работах".	Снаружи: глубокие грунтовки на растворителе. Внутри: daeron® Тифгрунт АК.
Плиты из асбестоцемента	См. "Предварительная подготовка оснований"	См. "Предварительная подготовка оснований"	Глубокие грунтовки на растворителе (если плиты стоят свободно, то обработка включает заднюю стенку и торцы).
Кирпичная каменная кладка (внешняя сторона) Кладка известкового кирпича (песок, камень, глина и т.п.). Кладка должна быть сухой и не иметь трещин.	Внешняя сторона пригодна для отделочных работ, если она выполнена только из однородных материалов (песок, камень, глина и т.п.). Кладка должна быть сухой и не иметь трещин.	Механически очистить и стереть пыль. Покрытие наносится на кладку, выдержанную, по меньшей мере, три месяца.	Снаружи: глубокие грунтовки на растворителе. Внутри: daeron® Тифгрунт АК.
ДВП, ДСП, фанера	Плиты соответственно подготовить.	Двойные плиты подготавливаются соответствующим способом.	Глубокие грунтовки на растворителе (если плиты стоят свободно, то обработка включает заднюю стенку и торцы).
Старые покрытия эмалями и дисперсионными красками	Механически зашкурить поверхности или обработать их щелочью.	См. "Предварительная подготовка при внешних работах".	Глубокие грунтовки на растворителе (только для сильно поглощающих дисперсионных покрытий).
Старые покрытия полимерными штукатурками	См. "Предварительная подготовка оснований"	См. "Предварительная подготовка оснований"	daeron® Тифгрунт АК.
Старые покрытия известковыми и минеральными красками	Насколько возможно механическим способом удалить старое покрытие и убрать с поверхности пыль.	Насколько возможно механическим способом удалить старое покрытие и обеспылить	Глубокие грунтовки на растворителе.

Промежуточное покрытие: адгезионная грунтовка с кварцевым наполнением есора AG 050.

Окончательное покрытие: 1 x daeron® Ролл-2000, как правило, в консистенции поставки.

Примечание: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Техника безопасности и средства защиты (полная информация в листе безопасности): Не допускать детей к материалу. Опасно при попадании в глаза, на кожу, внутрь организма, при вдыхании паров. При работе внутри помещений и после работ обеспечить достаточное проветривание. При распылении не вдыхать брызги (аэрозоль). В случае недостаточной вентиляции, использовать средства защиты органов дыхания. Защита рук - резиновые перчатки или специальные кремы. Защита глаз - специальные очки. Защита тела - антистатическая одежда из натуральных тканей (хлопок). При попадании в полость рта или в дыхательные пути может вызвать отравление. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу промыть водой с моющим средством, растворители не применять. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Экологическая безопасность: Не допускать попадания в жидком виде в стоки или в канализацию. Не допускать попадания в открытые водоемы.

Утилизация отходов и переработка тары: После использования материала пустая фасовка с остатками продукта должна быть высушена, плотно закрыта и утилизирована как бытовой мусор. Остатки материала в сухом виде утилизируются как бытовой мусор. На вторичную переработку тара должна сдаваться полностью очищенной.

Применяется как лист-вкладыш и выдается вместе с продукцией.

Ролл-2000