



## Техническая информация № 1011

# Histolith® Emulsion

Специальное реверсивное связующее для нанесения покрытий лазурью.

### Описание продукта

#### Область применения:

Histolith® Emulsion – прозрачное связующее для нанесения покрытий лазурями на объекты, имеющие статус памятников архитектуры.

#### Свойства продукта:

- обратимые покрытия, удаляются водой,
- может многократно окрашиваться,
- со слабым натяжением,
- **матовый** глянец,
- максимальная пропускающая способность водяного пара, величина  $s_d < 0,02$  м,
- высокая пропускающая способность углекислого газа,
- не содержит растворителей

#### Основа материала:

Водная эмульсия.

#### Плотность:

ок. 1,2 г/см<sup>3</sup>

#### Упаковка:

10 л

Цветовой тон:

Беловато-прозрачный.

#### Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой. Не вдыхать туман при распылении. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

**Более точные указания: см. Паспорт безопасности.**

#### Утилизация:

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

#### Код продукта:

Краски и лаки M-DF01

#### Хранение:

В прохладном месте, без мороза.





## Технология нанесения

### Структура покрытия:

#### Грунтовочное покрытие:

Грунтовочное покрытие Histolith® Emulsionsfarbe разбавляется водой максимум на 10%. Вытертые и/или сильно впитывающие поверхности, а также поверхности с мучной осыпью предварительно укрепить продуктом Histolith® Spezialgrundierung.

#### Покрытия лазурями:

Получаются при разбавлении краски Histolith® Emulsionsfarbe эмульсией Histolith® Emulsion. Пропорция смешивания определяется при пробном нанесении. Возможно самостоятельное колерование сухими пигментами, совместимость с пигментом проверяется при пробном нанесении.

#### Способ нанесения:

Наносится щеткой короткими движениями. Для декоративных техник используются модуляторы, губки, тряпки и т.п.

#### Чистка инструмента:

Сразу после применения водой.

#### Расход:

Около 80-100 мл/м<sup>2</sup> на один слой на гладкой подложке, на шероховатой поверхности расход соответственно больше. Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объект.

#### Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

+ 8 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

#### Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

#### Указания:

Во избежание **подтёков / отложений** наносить в технике «мокрое по мокрому» за один проход.

## Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка.

Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих веществ, сухими и с впитывающей способностью. **Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.**

#### Новые штукатурки растворной группы P I, PII и PIII:

Оставить до полного высыхания на 2-4 недели. Спекшуюся корку удалить продуктом Histolith® Fluat.

#### Старые неокрашенные штукатурки растворной группы P I, PII и PIII, а также старые минеральные покрытия:

Поверхность тщательно очистить. Удалить непрочные слои. Штукатурки с песчаной осыпью укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung.

#### Старые покрытия матовыми дисперсионными красками с несущей способностью:

Поверхность тщательно очистить. Нанести грунтовочное покрытие краской Histolith® Emulsionsfarbe, разбавленной водой максимум на 10%. Глянцевым поверхностям придать шероховатость с помощью шлифования. Нанести грунтовочное покрытие Capagrund.

#### Гипсовые штукатурки растворной группы PIV и штукатурный гипс:

Мягкие гипсовые штукатурки укрепить с помощью Histolith® Spezialgrundierung. Гипсовые штукатурки со спекшейся коркой отшлифовать, удалить пыль, нанести грунтовочное покрытие Histolith® Spezialgrundierung.

#### Покрытия клеевыми красками:

Тщательно смыть. Нанести грунтовочный слой Histolith® Spezialgrundierung.

#### Поверхности с плесенью:

Смыть плесневый налет. После высыхания поверхности обработать продуктом Histolith® Algenentferner и высушить. Для определения структуры покрытия требуется предварительная консультация с нашим сотрудником в представительстве или нашим техническим отделом.

## Указания

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

#### Сервисная служба для быстрой справки:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:

[kundenservicecenter@caparol.de](mailto:kundenservicecenter@caparol.de)

## Техническая информация № 1011 по состоянию на декабрь 2006

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71-1391 · Internet: [www.caparol.com](http://www.caparol.com)  
Филиал в Берлине · Schellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88