



КРЕПС АНТИК-1

известковый штукатурный состав для наружных и внутренних работ

ОПИСАНИЕ

КРЕПС АНТИК-1 - сухая строительная смесь, состоящая из известки, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует влагостойкий морозостойкий раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ

КРЕПС АНТИК-1 предназначен для ремонта и реставрации исторических зданий и памятников архитектуры. Может применяться по следующим основаниям:

- кирпичная кладка;
- бетон и железобетон;
- в качестве накрывочного слоя по АНТИК-2.

Рекомендуется как для ручного, так и для машинного нанесения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть очищено от пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций, остатков старых красок и незакрепленных частиц.

Перед нанесением смеси основание увлажнить.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в 25 - 30 литровую емкость 5,5 - 6,5 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг штукатурного состава (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Оставить смесь на 10 минут, затем снова перемешать. Смесь готова к применению. При 20°C приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 3 часов.

НАНЕСЕНИЕ

Полученный раствор пригоден к применению не более 3 часов после приготовления.

Минимальная толщина слоя - 2 мм, максимальная - 20 мм.

Вручную наносится традиционным штукатурным инструментом или широким шпателем. Финишный слой подлежит затирке.

Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. При работе со смесью не допускать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей.

Время твердения - 24 часа при толщине слоя в 10 мм и температуре окружающей среды +20°C (±3°C). Технологическая готовность для дальнейшей обработки (окраски) через 35-45 дней.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах не доступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ КРЕПС АНТИК 1 РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ НА ФАСАДАХ ИСТОРИЧЕСКИХ И ОБЫЧНЫХ ЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ «СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ РФ.

«Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (А эфф≤370 Бк/кг, 1 класс материалов по НРБ-99-СП 2.6.1.758-99)»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная величина фракции	0,63 мм
Расход материала	6-7 кг/м ² /5 мм 25 кг/~1,9 м ² /10 мм
Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси	0,22-0,26 л 5,5-6,5 л
Время пригодности раствора к использованию	не менее 3 часов
Минимальный слой нанесения	2 мм
Максимальный слой нанесения	20 мм
Марочная прочность	M10
Водопоглощение	11,7%
Водоадсорбция менее	215 г/м ² ч ^{1/2}
Паропроницаемость не менее	0,01 г/м ч мм.рт.ст.
Температура применения	от +5° до +20°С
Марка по морозостойкости	F35

ТУ 5745-001-50040588-2004
Смесь штукатурная растворная ССИШт Антик
1, M10, Пк3, F35, D1400